

**ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ДАННИ**  
**СТАЛОКС НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА**

SQ-950

**PRODUCT DESCRIPTION**

Спреят за неръждаема стомана STALOC се използва главно за предотвратяване на корозия. Благодарение на високата си устойчивост на удар и висококачествените пигменти от неръждаема стомана, продуктът осигурява отлична, дългосрочна защита. Добавките в сместа осигуряват висока адхезия и следователно отлична устойчивост на надраскване.

устойчиво на абразия покритие за неръждаема стомана

за ремонт на заваръчни шевове (напр. във вентилационни системи, фасади и стоманени конструкции)

температууроустойчив до +300°C

**APPLICATION**

Препоръчително приложение - допълнителна информация може да бъде намерена в информационния лист за безопасност на материала.

Почистете повърхността и отстранете всички замърсявания, остатъци, грес, масло и др. Използвайте почистващ препарат за монтаж STALOC 500 мл за почистване на повърхността. Разклатете флакона преди употреба в продължение на 2-3 минути. Уверете се, че разклащате интензивно. Зърното в флакона разбърква агента и разтворителя. Нанасяйте боята за неръждаема стомана при стайна температура (приблизително +16°C до +25°C). Пръскайте от разстояние от 20 до 30 см. Осигурете 8 минути време за съхнене преди нанасяне на втори слой. Пълно време за съхнене 12 часа при стайна температура.

**TECHNICAL PROPERTIES**

Продуктът се използва върху всякакви метални повърхности, например автомобили, камиони, строителни части, машини, инженерни продукти и други изделия.

устойчив на топлина

висока концентрация на пигменти от неръждаема стомана

отлична адхезия

изсъхва бързо

защита от корозия на повърхности от неръждаема стомана

повече от 500 часа устойчивост при DIN тестове със солена мъгла

**SAFETY INFORMATION**

Моля, изпратете заявката си за най-новата версия на информационния лист за безопасност на материалите (MSDS).

**PACKAGING / VOLUME**

400 мл 520 Зе á 12 бр. в кутия

Информацията и данните в този документ са само с информационна цел. STALOC не може да носи отговорност за резултатите, получени от трета страна, чиито методи не са под контрола на STALOC. Определянето на пригодността за целите на потребителя на който и да е продукт на STALOC е отговорност на клиента. Следователно, STALOC препоръчва продуктите да бъдат тествани преди да се използват за серийно приложение. Освен това, отговорност на клиента е да осигури безопасна среда за потребителя. Поради това STALOC се отказва от всички изрични или подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост или годност за определена цел, произтичащи от продажбата или употребата на продукти на STALOC. STALOC не може да носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни щети, произтичащи от употребата на продукт на STALOC, включително пропуснати ползи или щети от всякакъв друг вид.

Продуктите или процесите, споменати тук, може да са предмет на освободени или чакащи одобрение патенти или лицензи.

Издадено: 04.05.2012



обадете се на STALOC



www.staloc.com

