

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ДАННИ

## СТАЛОЦИНКСПРЕЙБРАЙТ

SQ-850

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Цинковият спрей STALOC Bright се използва за активна катодна защита от корозия на метални повърхности, за ревизия и преработка на заваръчни шевове, за ремонт на петна и дефекти по поцинковани части, за защита на изпускателните системи и др.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчително приложение - допълнителна информация може да бъде намерена в информационния лист за безопасност на материала.

Разклатете флакона за около 3 минути. Нанесете от разстояние 20 - 30 см. Напръскайте 1 - 1,5 слоя кръстосано или кръгово. Дебелина на сухия слой 30 - 40 µm.

### ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

АТРИБУТ	ЕДИНИЦА	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Цвят		алуминиев / цинков цвят
Температурна устойчивост	°C	до 490°C

може да се заварява / точно заварява

отлична адхезия / тест за напречно рязане 0-1

устойчив на кондензация, 480 часа съгласно DIN 50017

устойчивост на солена спрей 200 часа съгласно SS -DIN 50021.

изсъхва на прах за 8 - 10 минути

изсъхва за работа след 20 - 30 минути

напълно изсъхва за 12 - 24 часа, в зависимост от температурата на околната среда

98,5% - 99% чист цинк в сухо вещество

препоръчителна температура на приложение 20°C

възможност за повторно нанасяне: след 15 - 30 минути при стайна температура със стандартна боя

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, изпратете заявката си за най-новата версия на информационния лист за безопасност на материалите (MSDS).

### ОПАКОВКА / ОБЕМ

400 мл 520 Зе á 12 бр. в кутия

Информацията и данните в този документ са само с информационна цел. STALOC не може да носи отговорност за резултатите, получени от трета страна, чиито методи не са под контрола на STALOC. Определянето на пригодността за целите на потребителя на който и да е продукт на STALOC е отговорност на клиента. Следователно, STALOC препоръчва продуктите да бъдат тествани преди да се използват за серийно приложение. Освен това, отговорност на клиента е да осигури безопасна среда за потребителя. Поради това STALOC се отказва от всички изрични или подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост или годност за определена цел, произтичащи от продажбата или употребата на продукти на STALOC. STALOC не може да носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни щети, произтичащи от употребата на продукт на STALOC, включително пропуснати ползи или щети от всякакъв друг вид. Продуктите или процесите, споменати тук, може да са предмет на освободени или чакащи одобрение патенти или лицензи.

Щанд: 04.05.2012



Анруф СТАЛОК



[www.staloc.com](http://www.staloc.com)

