

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ДАННИ

STALOC ЦИНКОВ СПРЕЙ

SQ-800

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Цинковият спрей STALOC се използва като активен катоден антикорозионен агент. Подходящ за изпускателни системи, всмукателни колектори, топлообменници, маслени охладители и други устройства с термични натоварвания. Използва се за преработка на петна и дефекти върху горещо цинковани части.

Подходящ също за стоманени конструкции, стоманени врати, гаражни врати, тръбопроводни системи, части от автомобилни каросерии, предпазни парапети, странични парапети, огради и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчително приложение – допълнителна информация може да бъде намерена в информационния лист за безопасност на материала.

Само метални повърхности са подходящи за употреба на продукта.

Обезмаслете металната повърхност. Оптималното състояние е чиста повърхност, шлайфана с шкурка или четка. По-големите повърхности трябва да бъдат пясъкоструйни и без прах.

Разклатете флакона за около 3 минути. Нанесете от разстояние 20 - 30 см. Напръскайте 1 - 1,5 слоя кръстосано или кръгово. Дебелина на сухия слой 30 - 40 μm .

ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

АТРИБУТ основа	единица	СПЕЦИФИКАЦИЯ
на цвят		цинково оцветен
		епоксидна / акрилна смола
температурна устойчивост	°C	-20°C до +500°C
препоръчителна температура на приложение	°C	стайна температура (~20°C)
тест със солена мъгла (DIN SS-50021)	ч	480 часа
време за съхнене	мин.	сух филм за 5 - 7 минути изсъхва на допир за 20 - 30 минути
време за пълно изсъхване	ч	~ 24 часа
Време за съхнене във фурна (процесът във фурната започва 15 минути след нанасяне)	мин.	15 мин. при 180°C 20 мин. при 140°C
срок на годност	години	10 години при ~20°C
покрита повърхност на кутия		1,4 м ² при дебелина на сухото фолио 40 μm 1,7 м ² при дебелина на сухото фолио 30 μm
съдържание на цинк в пигмента		98,5%
съдържание на цинк в сух филм		95%

постоянна защита от корозия

отлична адхезия / тест за напречно рязане 0-1

95% чист цинк в сухо състояние

гладък, непорест филм

бързосъхнещ

може да се заварява / точково заварява

електропроводим

може да се боядисва след 15 - 30 минути при стайна температура със стандартна боя

суха маса 195 г/консерва



ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, изпратете заявката си за най-новата версия на информационния лист за безопасност на материалите (MSDS).

ОПАКОВКА / ОБЕМ

400 мл 520 Зе á 12 бр. в кутия

Информацията и данните в този документ са само с информационна цел. STALOC не може да носи отговорност за резултатите, получени от трета страна, чиито методи не са под контрола на STALOC. Определянето на пригодността за целите на потребителя на който и да е продукт на STALOC е отговорност на клиента. Следователно, STALOC препоръчва продуктите да бъдат тествани преди да се използват за серийно приложение. Освен това, отговорност на клиента е да осигури безопасна среда за потребителя. Поради това STALOC се отказва от всички изрични или подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост или годност за определена цел, произтичащи от продажбата или употребата на продукти на STALOC. STALOC не може да носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни щети, произтичащи от употребата на продукт на STALOC, включително пропуснати ползи или щети от всякакъв друг вид.

Продуктите или процесите, споменати тук, може да са предмет на освободени или чакащи одобрение патенти или лицензи.

Щанд: 04.05.2012



обадете се на STALOC



www.staloc.com

